

# Soudage

## BRASAGE & DÉCAPANTS

### 26-3810 BRASURE 1666 45% Arg ASSEMBLAGE CAPILLAIRE DE SÉCURITÉ

Sans cadmium - Baguette non enrobée

- Diamètre 2 mm - Longueur 500 mm
- Assemblage capillaire sur pièces en cuivre, laiton, bronze, acier ou fonte

- Bas point de fusion

### 26-3814 DÉCAPANT FX 1665PF ATG

Conditionnement	Étui 100 g	Pot 200 g
Réf	26-3810	26-3814



### 26-3813 BRASURE 1665 40% Arg ASSEMBLAGE CAPILLAIRE DE SÉCURITÉ ATG

Sans cadmium - Baguette non enrobée

- Diamètre 2 mm - Longueur 500 mm
- Assemblage des métaux ferreux, cuivreux et canalisation gaz

- Agrément ATG n°1587
- Bas point de fusion, très fluide

### 26-3814 DÉCAPANT FX 1665PF ATG

Conditionnement	Étui 100 g	Pot 200 g
Réf	26-3813	26-3814



### 26-5248 BRASURE CUIVRE 808G PHOSPHORE 6% ARGENT ATG

- Diamètre 2 mm - Longueur 500 mm
- Particulièrement adapté pour canalisation Gaz en cuivre

- Agrément ATG n°1521

### 26-3811 DÉCAPANT PÂTE 808PF ATG

Conditionnement	Étui 600g	Étui 1 kg	Pot 200 g
Réf	26-5248	26-5249	26-3811



### 26-3816 BRASURE CUIVRE 800 PHOSPHORE 2% ARGENT

- Diamètre 2 mm
- Assemblage de sécurité alliage cuivreux

### 26-3820 DÉCAPANT POUDRE 800 Sans acide borique, pour brasage 500/800°C Cuivre-Laiton-Bronze

Conditionnement	Étui 1kg	Pot 200 g
Réf	26-3816	26-3820



## BRASAGE & DÉCAPANTS

### 26-9953 BRASURE CUIVRE 804 PHOSPHORE 1% ARGENT SPÉCIAL PIQUAGE

- Diamètre 2 mm - longueur 500 mm
- Assemblage cuivre et alliage cuivreux
- Section triangulaire



Conditionnement	Étui 1 kg
Réf	26-9953

### 26-3818 BRASURE CUIVRE RB 4270 PHOSPHORE AUTODÉCAPANTE

- Diamètre 2 mm
- Assemblage cuivre et alliage cuivreux
- Réseaux chauffage, échangeurs de chaleur et installations sanitaires



Conditionnement	Étui 1 kg
Réf	26-3818

### 26-5246 BRASURE RB 5246 CUIVRE PHOSPHORE AUTODÉCAPANTE

- Diamètre 2 mm
- Assemblage Cuivre rouge, Bronze, Laiton
- Réseaux conditionnement d'air, échangeurs de chaleur et installations sanitaires
- Recommandé pour assemblage toutes positions



Conditionnement	Étui 1 kg	Étui 5 kg
Réf	26-5246	26-5247

### 26-4119 BRASURE TENDRE Á L'ÉTAIN 3,5% Arg 157GAZ ATG

- Diamètre 2 mm
- Assemblage cuivre gaz combustible
- Faible température de liaison

- Agrément ATG n°1597
- Sans plomb
- Excellente caractéristique mécanique



### 26-3828

DÉCAPANT FX 157 ATG

Conditionnement	Bobine 250gr	Pot 200 g
Réf	26-4119	26-3828

